




NOVABARDAGE AQUA SATIN

PEINTURE DE RENOVATION DES BARDAGES METALLIQUES AUX RESINES ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE



DEFINITION

Primaire et finition satinée pour bardages métalliques à base de résines acrylique en phase aqueuse.
Peut fonctionner en finition avec le NOVABARDAGE AQUA MAT VELOURS pour les supports très abimés.

DESTINATION

- Extérieur.
- Travaux neuf et de rénovation.
- Décoration et protection des bardages pré laqués ou galvanisés.

PROPRIETES

- Aspect satiné.
- Facilité d'application et d'entretien (produit mono composant).
- Double fonction (primaire et finition).
- Résistant aux U.V. et aux intempéries.
- Protection anticorrosion. Très bonne résistance à l'eau.
- Bonne résistance aux chocs et aux rayures. Souplesse de revêtement.
- Bon pouvoir opacifiant. Bon tendu.
- Séchage rapide (2 couches dans la même journée en application mécanisée).
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Satin.
Aspect en pot	Légèrement gélifié.
Extrait sec Volumique	44%.
Extrait sec Pondéral	59%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,38Kg/dm ³ .
Brillance spéculaire	20-25 sous angle de 60°.
Séchage	Hors poussière : 30 mn Sec : 2 heure. Recouvrable : 4 heures en application manuelle. 1/2 heure en application mécanisée (frais sur frais).
Rendement (NF T 30-073)	8-10 m ² /L sur support lisse (40µm).
Teintes en stock	Blanc - Incolore.
Conditionnements	3 L - 15 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2.





NOVABARDAGE AQUA SATIN

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Brosse et rouleau : prêt à l'emploi.
Airless : 2-3% à l'eau .
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** A l'eau immédiatement après emploi.
- **SUPPORTS**
 - Extérieur**
 - Bardage métallique pré laqué et/ou revêtu.
 - Bardage brut.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (**DTU 59.1**).
 - **Elimination** de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage.
Traiter les zones oxydées subsistantes en pochonnage avec un transformateur de rouille.
 - **Dégraissier** les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent.
 - **Sur Acier galvanisé et zinc neufs : dérochage préalable.**

SUPPORTS	PREPARATIONS	PRIMAIRE	FINITION
Bardage métallique pré laqué et/ou revêtu d'une ancienne peinture en bon état	Lavage dégraissage (dérochage). Elimination des parties non adhérentes. Elimination de la rouille pulvérulentes par grattage, piquage, brossage.	NOVABARDAGE AQUA MAT VELOURS OU NOVABARDAGE AQUA SATIN	NOVABARDAGE AQUA SATIN
Bardage brut	Traiter les zones oxydées subsistantes en pochonnage avec un transformateur de rouille.	NOVABARDAGE AQUA SATIN	

- **RECOMMANDATIONS PARTICULIERES**
 - Température minimale d'utilisation et de support: > 5°C.
 - Hygrométrie maximum : 80%.
 - Support sec et non condensant.

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.



La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.com - E.Mail : mailing@innova-sa.com