



NOVATHANE AQUA 2K



**PEINTURE BI-COMPOSANTE POLYURETHANE EN PHASE AQUEUSE.
SPECIAL RENOVATION
FINITION SATINEE.**



DEFINITION

Peinture satinée bi-composante polyuréthane en phase aqueuse.

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur
- Travaux neufs et rénovation.
- Multi supports : bois, béton, carrelage, PVC...
- Idéal rénovation cuisine et salle de bains (faïences murales, carrelage au sol). Idéal sur les sols, parquets et sols béton décoratifs, appuis de fenêtre, acrotères plat de voile de béton.

PROPRIETES

- Résistant aux U.V. et aux intempéries.
- Très bonne résistance à l'eau.
- Bonne résistance aux chocs et aux rayures. Grande souplesse de revêtement.
- Excellente résistance aux produits courants de nettoyage et de désinfection.
- Idéal pour les ambiances alimentaires.
- Non jaunissant.
- Adhérence directe sans primaire sur faïences, carrelages, mélaminés, meubles, comptoir, escalier bois ou béton.
- Convient au sol pour passage piétonnier.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film

Satin tendu.

Aspect en pot

Gel onctueux.

Extrait sec Volumique

34%.

Extrait sec Pondéral

52%.

Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)

1,34 Kg/dm³.

Brillance spéculaire

Environ 40 U.B sous un angle de 60°

Point éclair

Néant.

Vie en pot

5 heures à 24°C

Séchage (à 20°C)

Hors poussière : 2 heures

Sec : 5-6 heures.

Recouvrable : 24 heures.

Circulable (piéton) : 24 heures.

Trafic lourd : 48-72 heures.

12-14 m²/L suivant nature du support.

Blanc - Incolore

12 L - 3 L - 1 L

12 mois en emballage d'origine non ouvert.

Conserver à l'abri du gel.

Famille I classe 6a.

Valeur limite en UE (cat.A/j) : 140 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 10 g/l COV.

Rendement (NF T 30-073)

Teinte en stock

Conditionnement

Conservation en stock

Classification AFNOR (NF T 36-005)

Directive C.O.V (2004/42/CE)



INNOVA SAS

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : contact@innova-sa.com



NOVATHANE AQUA 2K

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau (microfibre 12 mm), Airless.
- **DILUTION** Brosse et rouleau : Dilution possible jusqu'à 3% d'eau.
Airless : Dilution possible jusqu'à 5% d'eau.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** A l'eau immédiatement après emploi.
- **SUPPORTS**
 - Intérieur /Extérieur**
 - Bétons et dérivés. (sol garage, terrasse..)
 - Bois (intérieur), parquet.
 - Faïences murales et carrelage au sol.
 - Bois, mélaminés, PVC.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (**DTU 59.1**).
 - **Dégraisser soigneusement** les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent.
 - **Dépoussiérer** minutieusement les surfaces sales.

SUPPORTS	PREPARATIONS	FINITION
Faïences, carrelage, Mélaminé, PVC Bois intérieur, parquet Bétons et dérivés Bétons cirés, Tadelakt	Lavage - dégraissage. Elimination des parties non adhérentes.	NOVATHANE AQUA 2K 2 couches : trafic normal

- **RECOMMANDATIONS PARTICULIERES**
 - Température minimale d'utilisation et de support : > 5°C. T° du support > à 3°C du point de rosée.
 - Hygrométrie maximum : 80%.
 - Support sec et non condensant.

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA SAS

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : contact@innova-sa.com